



SCHEDA TECNICA

LAVAGNA PAINT MILLE COLORI

La pittura effetto lavagna che ti permette di rendere ogni superficie una lavagna scrivibile con gessetti ad eccezione di quelli a base oleosa (gesso grasso). Disponibile nei colori bianco, nero, blu, giallo, rosso e verde lime, si applica su qualsiasi tipo di supporto ancorandosi perfettamente alla superficie senza aver bisogno di procedere prima ad applicare un fondo adatto al supporto scelto. Si consiglia di applicare il prodotto in due mani per ottenere il massimo della copertura. Il suo aspetto è opaco.

Colori: bianco, nero, blu, giallo, rosso, lime con possibilità di miscelare i colori tra di loro per aumentare le varianti di colore

Metodo Applicativo: Rullo diluizione 10 % ; Pennello diluizione 7 %

Resa teorica : 13-14 mq/lt per mano

Diluizione: Acqua

Densità kg/lt: 1,3±0,05

Aspetto : semiopaco

Spessore tipico micron umidi/secchi: 100 umidi / 30 secchi

Viscosità di fornitura 25°C: 6000-8000 cPs

Ph : 8-9

Residuo secco volumetrico %: 32±2%

Essiccazione 25°C - fuori tatto : 1-2 ore ; secco al tatto: 4-6 ore ; secco in profondità : 24 ore

C.O.V.: Cat A/a (30 gm/lt) I COLORI DI LAVAGNA PAINT contiene 22 gr/lt

Sovrapplicazione minima/massima: dopo 6-8 ore 20°C / Polimerizzazione completa in 7/10 giorni

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Pezzature : ml.500/ lt.2

Stabilità allo stoccaggio: 12-24 mesi. I prodotti devono essere conservati nei propri contenitori ben chiusi in luogo asciutto in condizioni climatiche ottimali. Il prodotto teme il gelo. Non disperdere i fusti vuoti o con eventuali residui di prodotto nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto

N.B. Applicare in condizioni atmosferiche favorevoli con temperatura non inferiore a 8° C e non superiore ai 35 ° C e umidità massimo 80%

Conformità alla norma Uni EN 13300-2002

Brillantezza media : semiopaco satinato

Granulometria : fine non superiore a 100 micron

Resistenza alla spazzolatura ad umido : Classe 1 (<5 micron dopo 200 cicli di spazzola)

Copertura (2 mani) : Classe 1 (resa 6,5-7 mq/lt)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

Pulire la superficie da polvere, e grasso. Procedere con la prima mano di prodotto diluito al 10%. Lasciare asciugare per almeno 6-8 ore e procedere ad applicare la seconda mano di prodotto. Il prodotto è completamente asciutto dopo 24 ore. Il prodotto raggiunge la sua massima resistenza dopo 7/10 giorni dall'applicazione per poter poi essere scritta con i gessetti.