






Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA LEGNO
-  LINEA NAVALE
-  LINEA ERBA SINTETICA
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

RASOPAST 105

RASANTE IN PASTA PRONTO ALL'USO PER SPESSORI FINO A 2 MM PER MANO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Prodotto in pasta in dispersione acquosa pronto all'uso, idoneo per la rasatura di sottofondi cementizi poco assorbenti, pavimentazioni di ceramica, marmo, palladiana, gres e pannelli in legno. Adatto come aggrappante per successive rasature cementizie su superfici particolarmente lisce. Spessore massimo consentito: 2 mm per mano.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Spatola metallica



Adatto per uso interno



Adatto per sottofondi riscaldanti



Adatto per sedie a rotelle



Tempo di pedonabilità
60-90 min.
Tempo di essiccazione
2-3 ore



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Base chimica
Resine sintetiche in dispersione acquosa e inerti selezionati



Consumo
1,2 Kg/m²/mm



Spessore per mano
fino a 2 mm



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)

CERTIFICAZIONI



Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

I sottofondi devono essere compatti, esenti da crepe, privi di polvere, puliti ed asciutti. RASOPAST 105 ha un'ottima aderenza su superfici scarsamente assorbenti o molto lisce quali ceramica, gres, marmo, ecc. purché ben pulite. Non necessita pertanto di un trattamento preventivo con primer. Stendere il prodotto nello spessore desiderato (massimo 2 mm per passata) con spatola metallica avendo cura di evitare che in fase di essiccazione il prodotto sia esposto al sole battente o a forti correnti d'aria. Non è idoneo per rasature su superfici permanentemente umide, per la posa diretta del parquet, per l'incollaggio diretto con adesivi a solvente o bicomponenti, per l'incollaggio diretto con colle all'acqua di materiali scarsamente o non traspiranti. In questo caso è necessario rasare sopra il RASOPAST 105 con un livellante cementizio per uno spessore minimo di almeno 2 mm.

ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura di +20°C ed una umidità relativa dell'aria del 50%. RASOPAST 105 è disponibile anche nella granulometria fine.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.